

Эмаль акриловая METALLIQ®

Тип	Водоразбавляемая атмосферостойкая декоративная латексная эмаль универсального применения с эффектом «металлик».
Область применения	<p>Предназначена для окраски деревянных и загрунтованных металлических, а также древесно-волоконистых, древесно-стружечных, пенополистирольных и минеральных (оштукатуренных, бетонных, кирпичных) поверхностей снаружи и внутри зданий. Можно применять для ремонтной окраски поверхностей, окрашенных ранее алкидными эмалями.</p> <p>Применяется для окраски декоративных изделий и конструкций, мебели, дверей, оконных рам и наличников, плинтусов, багетов, лепнины и других рельефных элементов. Подходит для декоративной росписи небольших изделий, картин и других художественных целей.</p>

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма укрытия поверхности в 1 слой, м²/кг	6-8,5, в зависимости от способа нанесения, пористости и шероховатости поверхности.
Сухой остаток, %	46.
Плотность, кг/л	1,16.
Разбавитель	Вода. Допускается разбавлять до 10% по объему.
Способ нанесения	Наносить синтетической кистью или валиком с коротким ворсом, для создания особых декоративных эффектов применять специальные инструменты. Можно наносить распылением методом HVLP с применением сопла ок. 2мм.
Время высыхания при +20°C и относительной влажности 50%	30-40 мин. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
Блеск	Металлический, перламутровый.
Цвет	11 готовых цветов с эффектом «металлик» (бронза, голубое сияние, золото, изумруд, красное вино, медь, римское золото, серебро, червонное золото, черный жемчуг) и перламутровым эффектом (жемчуг). Для получения дополнительных оттенков готовые цвета можно смешивать друг с другом в любых соотношениях, а также добавлять к ним универсальные пигментные пасты (не более 10% по объему). Для получения полупрозрачной декоративной лазури можно смешивать эмаль с Лаком мебельным AQUA WOOD
Стойкость к мытью, ISO 11998:2006	Выдерживает интенсивную мокрую очистку (1-й класс лакокрасочного покрытия, ДСТУ EN 13300:2012).
Химстойкость	Выдерживает частую очистку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, а также некоторых растворителей (спирт, уайт-спирит).
Термостойкость	Выдерживает периодическое действие горячей (до 100°C) воды.
Хранение	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C, в недоступном для детей месте. Беречь от действия прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.
Тара	0,1кг, 0,5кг, 0,9кг, 3,5 кг, 12 кг (по договоренности с заказчиком).

Эмаль акриловая METALLIQ[®]**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- Условия при окраске** Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прочной. Температура воздуха, эмали и поверхности должна быть в пределах от +8°C до +35°C; относительная влажность воздуха не более 80%.
- Предварительная подготовка** **Неокрашенная поверхность:**
Очистить поверхность от грязи и пыли. Новые деревянные поверхности можно окрашивать без предварительного грунтования. При ремонтной окраске поверхностей из старой, посеревшей древесины снаружи помещений их рекомендуется грунтовать органорастворимой акриловой **Грунтовкой STRONG[®]**. Металлические поверхности очистить от ржавчины, при необходимости обработать **Преобразователем ржавчины Kompozit[®]**, обезжирить и грунтовать **Грунтовкой для металла ANTIKOR** или **Грунтовкой ГФ-021 Kompozit[®]** в соответствии с инструкцией по применению. Непрочные, осыпающиеся минеральные основания укрепить **Грунтовкой акриловой UNIVERSAL**. Перед окраской во влажных, плохо вентилируемых помещениях рекомендуется обработать поверхность **Антисептиком Kompozit[®]**, а затем **Грунтовкой акриловой UNIVERSAL-BIO** в соответствии с инструкцией по применению. Твердую, глянцевую поверхность рекомендуется отшлифовать до матового состояния и удалить пыль от шлифования.
Ранее окрашенная поверхность:
Тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия. Поверхность вымыть разбавленным щелочным моющим средством, тщательно промыть чистой водой и высушить. Далее обрабатывать так же, как новые поверхности.
- Окраска** Тщательно перемешать эмаль перед применением. Наносить кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя. При окраске шероховатых и рельефных поверхностей для нанесения 1-го слоя разбавить водой (не более 10%). Для создания особых декоративных эффектов нанести эмаль велюровым валиком и сразу же создать рисунок хаотическими или направленными движениями кисти, шпателя либо любого другого инструмента по мокрому слою. Также можно использовать декоративный валик, трафарет, губку и другие специальные инструменты. При обработке больших площадей стен наносят эмаль на такой участок, чтобы успеть завершить декорирование в течение открытого времени (3 – 5 мин.).
Ремонтная окраска:
Ремонтную окраску покрытия **Эмали акриловой METALLIQ[®]** выполнять этой же эмалью или другими водоразбавляемыми латексными эмалями и красками. См. п. "Предварительная подготовка".
- Очистка инструментов** Удалить остатки эмали с инструмента, не допуская ее высыхания, после чего незамедлительно промыть водой. Следы затвердевшей эмали можно удалить при помощи растворителя (ацетон, растворитель 646).
- Уход** Готовое покрытие можно мыть теплым раствором моющего средства с помощью мягкой ткани или губки. Со свежеекрасочной поверхностью следует обращаться осторожно в течение около двух недель. При необходимости, ранее этого срока возможна легкая очистка влажной мягкой тканью.
- БЕЗОПАСНОСТЬ** Эмаль не содержит органических растворителей, является нетоксичной и пожаробезопасной. Тем не менее, работу следует выполнять осторожно и тщательно, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом. На эмаль есть гигиеническое заключение МОЗ Украины.
- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.